



PEARL AND DIAMOND EAR PENDANTS, ca. 1900. Silver over pink gold. Very decorative ear pendants with a hooked hinge, each set with 1 semi-baroque natural pearl of 11.54 x 10.58, and 12.16 x 10.24 mm, respectively, within a border of 12 old European-cut diamonds weighing ca. 4.00 ct. With ÖGV Report No. A-011P016VR/R, February 2011.

Silber über Roségold.

Sehr dekorative Ohrhänger mit Hakenbrisor, besetzt mit je 1 semibarocken Naturperle von 11,54 x 10,58, bzw. 12,16 x 10,24 mm, in Entourage von je 12 Altschliff-Diamanten von insgesamt ca. 4.00 ct.

[CatItem.ArtText.Text502]

CHF 13 000 / 18 000

€ 13 400 / 18 560



## Koller Auktionen - Lot 2115A\*

A159 Jewellery - Tuesday 06 December 2011, 02.00 PM



**BESCHREIBUNG DES OBJEKTES:**  
Description

**NUMMER:** A- 011P016VR/R  
Number

### CARMOISIERTE OHRGEHÄNGE MIT NATURPERLEN

**DATUM:** 22. Februar 2011  
Date

Besetzt im Kranz mit Diamanten. Doubliert gearbeitet in Silber und Mittelgold mit Haken- Brisur.

**Gesamtgewicht:** 8,60 g total, gefasst.

### IDENTITÄTSFOTO

**Material:** Silber/Gold – doubliert, 580/000 fein



**Punzierung:** Amtliche Punzierung (Fuchskopfpunze, 1867 bis 1922)

**Erzeugungszeitraum:** Erste Hälfte 20. Jh.



**Besatz Perlen:** 2 Natürliche Perlen (Salzwasser) gefasst in Silber.

**Maße:** ca. 11,54 x 10,58 / 7,2 mm  
ca. 12,16 x 10,24 / 7,5 mm  
Gefasster Zustand

**Farbe:** Silbergrau  
**Form:** Semi Barock  
**Oberfläche:** Unregelmäßig  
**Orient:** Gut

**Besatz Steine:** 24 Diamantalttschliffsteine, eingearbeitet in Silber. Carmoisierete verwischte Art mit Milgriffbrandandeutung, ca. 4,00ct.

### Behandlung:

Comments  
Edel- und Schmucksteine/Organische Materialien werden einer für ihre Art typischen -und handelsüblichen Verbesserung unterzogen (CIBJO Art. 4.6). Mit den üblichen Geräten die einem gemmologischen Standardlabor zur Verfügung stehen, konnte keine Behandlung nachgewiesen werden.



Das Gutachten beschreibt den Zustand des Produktes zum Zeitpunkt der Erstellung. Ein darin befindlicher Edelstein/Organisches Material kann jederzeit verändert und/oder behandelt werden. Deshalb kann die Ö. Gem. G. / Ö.G.V. die Übereinstimmung des Steins/Produktes mit dem schriftlichen Befund jederzeit nachprüfen. Bei gefassten Steinen können die Farb- und Reinheitswerte nur mit dem Hinweis auf „gefasst“ erstellt oder nachkontrolliert werden.

A-1150 Wien, Goldschlagstrasse 10  
Tel. +(43)01 23 12 238, e-mail: [leopold.roessler@chello.at](mailto:leopold.roessler@chello.at), [www.gemmologie.at](http://www.gemmologie.at)

## Koller Auktionen - Lot 2115A\*

A159 Jewellery - Tuesday 06 December 2011, 02.00 PM



**BESCHREIBUNG DES OBJEKTES:**  
Description

**NUMMER:** A- 011P016VR/R  
Number

### CARMOISIERTE OHRGEHÄNGE MIT NATURPERLEN

**DATUM:** 22. Februar 2011  
Date

Besetzt im Kranz mit Diamanten. Doubliert gearbeitet in Silber und Mittelgold mit Haken- Brisur.

**Gesamtgewicht:** 8,60 g total, gefasst.

### IDENTITÄTSFOTO

**Material:** Silber/Gold – doubliert, 580/000 fein

**Punzierung:** Amtliche Punzierung  
(Fuchskopfpunze, 1867 bis 1922)

**Erzeugungszeitraum:** Erste Hälfte 20. Jh.



**Besatz:** 2 **Natürliche Perlen (Salzwasser)**  
**Perlen:** gefasst in Silber.

**Maße:** ca. 11,54 x 10,58 / 7,2 mm  
ca. 12,16 x 10,24 / 7,5 mm  
Gefasster Zustand

**Farbe:** Silbergrau  
**Form:** Semi Barock  
**Oberfläche:** Unregelmäßig  
**Orient:** Gut



**Besatz:** 24 **Diamantalttschliffsteine**, eingearbeitet in  
**Steine:** Silber. Carmoisierete verwischte Art mit  
Milgriffbrandandeutung, ca. 4,00ct.

### Behandlung:

Comments  
Edel- und Schmucksteine/Organische Materialien werden einer für ihre Art typischen -und handelsüblichen Verbesserung unterzogen (CIBJO Art. 4.6). Mit den üblichen Geräten die einem gemmologischen Standardlabor zur Verfügung stehen, konnte keine Behandlung nachgewiesen werden.



Das Gutachten beschreibt den Zustand des Produktes zum Zeitpunkt der Erstellung. Ein darin befindlicher Edelstein/Organisches Material kann jederzeit verändert und/oder behandelt werden. Deshalb kann die O. Gem. G. / Ö.G.V. die Übereinstimmung des Steins/Produktes mit dem schriftlichen Befund jederzeit nachprüfen. Bei gefassten Steinen können die Farb- und Reinheitswerte nur mit dem Hinweis auf „gefasset“ erstellt oder nachkontrolliert werden.

A-1150 Wien, Goldschlagstrasse 10  
Tel. +(43)01 23 12 238, e-mail: leopold.roessler@schello.at, www.gemmologie.at