



NATURAL PEARL AND DIAMOND RING, ca. 1935. Platinum. Asymmetrical ring, the foliated end set with a fine pear-shaped natural pearl of ca. 15,5 x 10,4 mm and numerous single-cut diamonds totalling ca. 0.30 ct. Gr. ca. 49.


Platin.

Eleganter, asymmetrischer Ring, die florale Schauseite besetzt mit 1 weissen tropfenförmigen Naturperle von ca. 15,5 x 10,4 mm und verziert mit zahlreichen Achtkant-Diamanten von zus. ca. 0.30 ct. Gr. ca. 49.

[CatItem.ArtText.Text502]

CHF 5 000 / 8 000



€ 5 150 / 8 250



GGTL Laboratories

GEMLAB
LIECHTENSTEIN

GEMTECH LAB
GEMMOLOGICAL TECHNOLOGY LABORATORY



Radiography - Radiographie



Not to scale / Pas à l'échelle

REPORT OF GEMMOLOGICAL EXAMINATION
RAPPORT D'EXAMEN GEMMOLOGIQUE

No. 14-B-2755

Description	One half-drilled nacreous pearl, mounted / Une perle nacrée semi-percée, sertie.
Weight / Poids	7.91 g (Total weight of jewel / Poids total du bijou).
Color / Couleur	White / Blanc.
Shape / Forme	Drop / Goutte.
Measurements / Dimensions	≈ 15.5 x 10.42 x 9.81 mm.
Identification	Nacreous natural pearl.
Identification	Perle naturelle nacrée.
Treatments	None.
Traitements	Sans.
Comments	Natural saltwater pearl.
Commentaire	Perle naturelle d'eau de mer.
Species	--.
Espèce	--.
Conclusions	The examined pearl is of natural origin.
Conclusions	La perle examinée est d'origine naturelle.

This gemmological expertise has been carried out with all due care and can be repeated at any time within the framework of an identical analysis methodology. The validity of this document is subject to the conditions overleaf.
Cet examen gemmologique a été exécuté avec tous les soins requis et peut être répété en tout temps dans le cadre d'un protocole identique. La validité du présent document est subordonnée aux conditions figurant au verso.

Balzers, January 14, 2015.



Dr. Thomas HAINSCHWANG, D.U.G.

Franck NOTARI, D.U.G.