



ALEXANDRITE AND DIAMOND RING, ca. 1950.

White gold 750.

Set with 1 oval Ceylon alexandrite of 4.72 ct, strong colour change, surrounded by 24 brilliant-cut diamonds of ca. 0.80 ct. Size ca. 48.

[CatItem.ArtText.Text502]

CHF 10 000 / 15 000

€ 10 310 / 15 460



GGTL Laboratories **GEMLAB** **GEMTECHLAB**
(LIECHTENSTEIN) (SLOVENIA, SLOVAKIA, CZECHIA)



Daylight / lumière de jour (5200K) Incandescent light (2800K)
Lumière incandescente (2800K)

Not to scale / Pas à l'échelle

REPORT OF GEMMOLOGICAL EXAMINATION
RAPPORT D'EXAMEN GEMMOLOGIQUE

No. 16-G-5639

Description	One color-changing gemstone / Une gemme à changement de couleur.
Weight / Poids	4.72 carats.
Shape and cut	Cushion mixed cut.
Forme et taille	Taille mixte, coussin.
Measurements / Dimensions	≈ 9.44 x 8.86 x 7.16 mm.
Identification	Alexandrite (variety of chrysoberyl).
Identification	Alexandrite (variété de chrysoberyl).
Geographical origin	Sri Lanka. The physical and chemical characteristics of the observed gemstone are similar to those found in alexandrites from Sri Lanka.
Origine géographique	Sri Lanka. Les caractéristiques physico-chimiques de la gemme observée sont similaires à celles que l'on rencontre dans les alexandrites de Sri Lanka.
Treatment	No indication of treatments.
Traitement	Pas d'indication de traitements.
Color change	Strong, from brownish yellowish green (5200K) to brownish orange yellow (2800 K).
Changement de couleur	Fort, de vert à sous-teinte jaune et brune (5200K) à orange jaune à sous-teinte brune (2800K).
Conclusions	The examined gemstone is of natural origin.
Conclusions	La gemme examinée est d'origine naturelle.
Comments / Commentaires	None / Sans.

This gemmological expertise has been carried out with all due care and can be repeated at any time within the framework of an identical analysis methodology. The validity of this document is subject to the conditions overleaf.
Cet examen gemmologique a été exécuté avec tous les soins requis et peut être répété en tout temps dans le cadre d'un protocole identique. La validité du présent document est subordonnée aux conditions figurant au verso.

Balzers, July 18, 2016.





Dr. Thomas HAINSCHWANG, D.U.G. Franck NOTARI, D.U.G.

GGTL Laboratories GEMLAB (Liechtenstein) - Gneissch 42 - CH - 9496 Balzers - Tel. +423 262 24 64 - laboratory@ggtl-lab.org